



## **SEENTECH PoUr 60**

### **OPIS PRODUKTU**

SEENTECH PoUr 60 jest jednoskładnikowym szczeliwem poliuretanowym sieciującym pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze, charakteryzującym się doskonałą przyczepnością do większości materiałów.

### **ZASTOSOWANIE**

SEENTECH PoUr 60 używany jest do spajania oraz uszczelniania różnorodnych materiałów używanych w wielu gałęziach przemysłu: betonu, drewna aluminium, większości lakierowanych metali, poliestru, szkła, kamienia oraz wielu innych.

### **DANE TECHNICZNE**

|                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                                                      | Szary, czarny, biały                                                         |
| Gęstość w 20°C:                                             | Czarny: 1,16± 0,05 / inne kolory: 1,18± 0,05                                 |
| Zawartość części stałych:                                   | >93%                                                                         |
| Osiadanie (ISO 7390):                                       | Brak efektu                                                                  |
| Temperatura stosowania:                                     | Od 5 do 35°C                                                                 |
| Czas tworzenia naskórka w 23°C i 50 % wilgotności względnej | Okolo 50 min.                                                                |
| Czas sieciowania w 23°C i 50 % wilgotności względnej        | 4 mm/24 godz                                                                 |
| Twardość po usieciowaniu (Shore A):                         | Okolo 55                                                                     |
| Moduł sprężystości:                                         | 1 MPa                                                                        |
| Wydłużenie do zerwania:                                     | > 300 %                                                                      |
| Odporność temperaturowa połączenia:                         | -40 do +90°C:                                                                |
| Odporność na środowisko kwaśne                              | Średnia                                                                      |
| Odporność na UV                                             | Dobra                                                                        |
| Odporność na wodę i sole:                                   | Doskonała                                                                    |
| Możliwość malowania:                                        | Farby wodne: tak<br>Farby rozpuszczalnikowe: zaleca się przeprowadzenie prób |

### **SPOSÓB UŻYCIA**

#### *Przygotowanie powierzchni do klejenia*

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, oczyszczone z pyłu i kurzu, odtłuszczone oraz innych czynników, które mogłyby obniżyć skuteczność klejenia.

Jeżeli powierzchnie wymagają przemywania zaleca się użycie metyloetyloketonu, acetonu lub innych o podobnych działaniu.

Jeśli jest to konieczne zaleca się przetarcie powierzchni metalowych papierem ściernym.

W razie potrzeby należy zastosować primer.

#### *Nakładanie:*

SEENTECH PoUr 60 może być nakładany za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu.

Po nałożeniu należy docisnąć szczelinę za pomocą wilgotnego noża lub szpatełki. Produkt należy zużyć w ciągu 24 godzin od otwarcia opakowania. W przypadku stosowania w zimną pogodę należy przechowywać produkt w temperaturze około 20°C.

Nie zaleca się nakładania na silikon oraz MS polimer. Należy unikać kontaktu z alkoholami oraz rozpuszczalnikami podczas sieciowania produktu.



**IN-TECH XXI**  
**Elżbieta Gadomska**  
**ul. Asnyka 17/3/8**  
**59-220 Legnica**

## **SEENTECH PoUr 60**

### **WYDAJNOŚĆ**

Dotyczy opakowań 600 ml

|                             |     |    |    |    |    |    |    |   |    |
|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Szerokość szczeliny (mm)    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
| Długość uszczelnienia ~ (m) | 190 | 83 | 46 | 29 | 21 | 15 | 12 | 8 | 6  |

### **OPAKOWANIA**

SEENTECH PoUr 60 dostępny jest w opakowaniach 600 ml (tzw. kiełbasach).

### **MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI**

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25°C. Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty produkcji.

### **INFORMACJE O ZAGROŻENIACH**

Produkt szkodliwy.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Zalecenia i wskazówki zawarte w tej karcie technicznej są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą. We wszystkich przypadkach zalecamy przeprowadzenie próby.